

شرکت تولیدی و صنعتی آرملاط

سیستم های گفتووش صنعتی

تلفن: ۰۲۱ ۵۸۴۳۹ ۰۱۰ (خط)
فکس: ۰۲۱ ۸۸۷۳۹۷۱۸

ISO 9001
Système CERTIFIÉ

انجمن تخصصی مراکز تحقیق

و توسعه صنایع و معدن



و توسعه صنایع و معدن



مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن



عضو انجمن بتن ایران



پارسیا

ARMELAT
INDUSTRIAL FLOORING SYSTEMS

PENTRA پنترا

(محصولی برای نوسازی کف های بتنی)

توصیف:


اگر چه (SiO₂&CaO) مواد آهکی و اکسید سیلیسیم سیمان در آب موجبات چسبندگی بهینه سنگدانه های معدنی میگردند و عملاً توده یکپارچه به نام بتن را تشکیل میدهند. معهدها وجود احتمالاً آهک آزاد مضاعف و عملاً پاره ای دیگر از مشکلات بتن همانند شوره زدگی معضلات دیگری در دراز مدت بتن را به مرار داشته اند. مواد پنترا (PENTRA) نوعی نانو سیلیکات لیتیوم است که بصورت مایع با نفوذ در منافذ و کاپیلاری های بتن تمایل ترکیب بیشتر با آهک آزاد داشته و آنرا تبدیل به ماده (CHS) کلسیم سیلیکات هیدرات نموده که چسبندگی بیشتر دانه ها را فراهم میاورد. بدیهی است این ساختار جدید قادر است بخشی از مقاومت چسبندگی از دست رفته بین دانه ها را بازیافت نماید و مجدداً یک کف نوبن ایجاد کند.

ویژگی ها :

- پایداری در برابر حریق و دمای ۵۰۰ درجه
- سانتیگراد
- مقاوم و قابل اجرا در فضای باز و انرژی خورشیدی
- عدم ایجاد گرد و غبار
- ایجاد چسبندگی بهینه سنگدانه های بتن
- افزایش مقاومت بتن در برابر سایش و فرسایش
- جلوگیری از یخ زدگی های بعدی بتن
- جلوگیری از نفوذ آب و مواد روغنی
- قابل مصرف روی بتن های تازه و بسیار قدیمی

موارد مصرف:

- ایستگاه های آتش نشانی
- آشیانه هواپیما و سکو های مترو
- سالن های ورزشی و بدن سازی
- پارکینگ های خصوصی و عمومی
- کلیه کف های صنعتی تولید مواد غذائی
- قابل اجرا در کف سازی صنایع الکترونیک-
- بهداشتی و لبنی
- انبار نگهداری کالا و سردخانه ها
- کف سازی مراکز خرید در فروشگاه های بزرگ
- صنایع نساجی، ریسندگی، چاپ و تولید رنگ



شرکت تولیدی و صنعتی آرملاط

سیستم های کفپوش صنعتی

تلفن: ۰۲۱ ۵۸۴۳۹ (۱۰ خط)

فکس: ۰۲۱ ۸۸ ۷۳ ۹۷ ۱۸

نحوه اجرا

ابتدا لازم است سطح بتن و کف موجود نظافت کامل گردیده بوسیله دستگاه ساینده سنگ الماس شیره سیمان و یا هر نوع دانه های سست و فسیلی زدوده و سطحی کاملاً صاف و بدون آلدگی ایجاد شود. با اجرای دستگاه ساینده عملکاری کاپیلاری و شعریه های بتن پدیدار و بازگردیده امکان نفوذ این ماده را در عمق بیشتر منفذ بتن ایجاد خواهد کرد.

پس از عملیات سایش، گرد و غبار ناشی از این اقدام بوسیله جاروهای مکنده زدوده شده و نظافت کامل ایجاد شود.

توجه: بهترین دمای محیط زمان مصرف ماده پنترا 30°C ~ 40°C درجه سانتیگراد و بالاتر باشد. ماده پنترا را بوسیله دستگاه پاشش اجرا نموده و سپس با تی حوله ای (الیاف میکروفایبر) بر روی سطح یکنواخت شده به گونه ای که محصول در کف بتنه موجود نفوذ کامل نماید.

بسته بندی

ظرف های پلاستیکی ۲۰ کیلوگرم

انبارش و نگهداری

۱۲ ماه از تاریخ تولید و نگهداری در فضا و دمای مناسب بدور از یخ زدگی و تابش خورشید

سرویس و خدمات

کارشناسان شرکت تولیدی و صنعتی آرملاط آمادگی دارند بمنظور مشاوره و سهولت در تصمیم گیری و انتخاب پوشش مناسب کف سازی صنعتی در محل پروژه حضور یافته و پس از بازدید طرح های پیشنهادی خود را ارائه نمایند.

گواهینامه

در صورت لزوم میتوانید گواهینامه صادره این محصول توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت مسکن را مطالبه نمایید.

داده های ارائه شده توسط پژوهشکده شرکت تولیدی و صنعتی آرملاط بر اساس آزمایشات و تجربیات آزمایشگاهی و حصول نتایج ایجاد شده و چنانچه شرایط کارگاهی مورد مصرف تحت نظارت گروه فنی نباشد تعهدی را برای شرکت بدنال ندارد.